

RISOL PRO

Massetto **RISOL PRO CT F5 S50** secondo UNI EN 13813 idoneo per sostenere carichi distribuiti fino a **3 kN/m²** e pronto alla posa di qualsiasi rivestimento dopo circa **60 giorni**.

Massetto cementizio realizzato con inerti selezionati, cemento Portland al calcare e **0,75 litri** per metro cubo di additivo **RISOL PRO**.

Resistenza a flessione **5 N/mm²**, spessore del massetto **50 mm**.

Calpestabile dopo **1 giorno** e pronto al lieve carico di cantiere dopo **5 giorni**.

Le forze meccaniche devono essere attestate con rispettivo rapporto di prova mediante un numero adeguato di prelievi fatti in cantiere ed analizzati secondo la normativa UNI EN 13892-2.